

TEPTINĖ DANGA



Savybės ir taikymas

Produktas, turintis dekoratyvinių ir apsauginių savybių, skirtas renovuoti tokius paviršius kaip sienos, pastatų išoriniai pirmieji aukštai, stogai, pastogės, sodo architektūra: pavėsinės, nameliai, stoginės įrankiams ir kt. Dažai puikiai sukimba su įvairiais paviršiais, įskaitant: betoną, tinką, deguto popierių, trapecinę skardą, eternitą, skardinę stogo dangą, cementinę ir keraminę stogo dangą, bitumines dangas, medieną, cinkuotą skardą, klombas. Dažai pasižymi labai geromis dengiamosiomis savybėmis, dideliu elastingumu, o išdžiūvę sudaro vandeniui, šalčiui ir UV spinduliams atsparią dangą. Produktą lengva tepti, jis greitai džiūsta ir neturi tirpiklių.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas Prieš tepant produktas turi būti gerai išmaišytas, nepraskiestas. Dažomas pagrindas turi būti gerai išdžiovintas, sausas, švarus, tvirtas, stabilus, lygus, nedulkėtas, nuriebalintas. Aplaidumas šiuo atžvilgiu sumažins dangos sukibimą su pagrindu. Įgeriančius pagrindus reikia gruntuoti giliai įsiskverbiančiu gruntu JURGA PRIMER PLUS arba PRIMER SILICATE, o neįgeriančius pagrindus, metalo lakštus, bitumines membranas ir bituminius pagrindus - praskiestu dažų ir vandens tirpalu (1:5). Prieš pat naudojimą visą pakuotės turinį reikia labai kruopščiai išmaišyti iki vientisos masės. Dažus tepkite teptuku, voleliu arba purškite (min. 3 mm purkštuku,

rekomenduojamas slėgis 5 bar). Užtepkite ne mažiau kaip 2 sluoksnius. Kitus sluoksnius tepkite išdžiūvus ankstesniam sluoksniui. Dangos, kuri turi atitikti sandarinimo savybes, galutinis storis turi būti min. 1 mm. Kiekvienas sluoksnis vidutiniškai džiūsta 2-3 valandas 20 °C temperatūroje (atsparumas dulkei). Visiškas gatavos dangos sukietėjimas - 12-24 val. (priklausomai nuo išorės sąlygų). Žemesnė temperatūra ir padidėjusi drėgmė ilgina džiūvimo laiką. Darbai turėtų būti atliekami esant +10°C - +25°C oro ir pagrindo temperatūrai. Šviežiai užteptą sluoksnį reikia saugoti nuo oro sąlygų (saulės, vėjo, lietaus, rūko) ir drėgmės poveikio, kol jis visiškai sukietės. Dangos patvarumui įtakos turi paties pagrindo patvarumas, tinkamas paviršiaus paruošimas ir teisingas dažų užtepimas.

Produktas skirtas neeksploatuojamiems paviršiams.

Saugos rekomendacijos

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dirbdami laikykitės darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių, dėvėkite asmenines apsaugos priemones (gumines pirštines, apsauginius akinius, darbo drabužius) Venkite užteršti odą ir akis. Patekus į akis, nedelsiant praplaukite dideliu kiekiu švaraus vandens ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

Sąnaudos

Vienam sluoksniui 0,4-0,8 kg 1 m². Sąnaudos labai priklauso nuo pagrindo kokybės, dengimo būdo ir sisteminio sprendimo.

Siekiant išgauti vienodą spalvą, prieš naudojant skirtingų gamybos partijų produktus reikia sumaišyti.

Saugojimas

Laikykite ir gabenkite sausoje ir pavėsingoje vietoje originaliose sandariai uždarytose pakuotėse, nuo +5°C iki +25°C temperatūroje

Galiojimo terminas

Produktą sunaudokite per 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Gamybos data yra partijos numeris.

Techniniai duomenys

Cheminė sudėtis	Akrilo dispersija, užpildai, priedai
Spalva ir būvis	Tiksotropinė masė Spalva: juoda, balta, plytų raudona, ruda, pilka, antracito
Tankis	apie 1,36 g /cm ³
Sąnaudos vienam sluoksniui	0,4-0,8 kg nesant 1m ²
pH	apie 9-10
Įrankių valymas	Vandeniui
Pakuotės	Kibirai 1,5 kg, 4kg, 7kg

Papildoma informacija

Preparatas neklasifikuojamas kaip pavojingas. Darbo metu naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones. Prieš pradėdami naudoti produktą, susipažinkite su medžiagos saugos duomenų lapu ir konkrečios produkto naudojimo sąlygomis. Kilus bet kokiems neaiškumams, prieš pradėdami dirbti su produktu, kreipkitės į gamintojo techninę konsultacinę tarnybą. Visi šiame techninių duomenų lape skelbiami techniniai duomenys pateikiami esant +23 °C oro temperatūrai ir 50 % oro drėgnumui. Šiame duomenų lape nurodyti produkto suvartojimo skaičiai taikomi tinkamai paruoštam storam pagrindui. Gamintojas nekontroliuoja netinkamo medžiagos naudojimo, jos naudojimo kitais tikslais ar kitomis nei pirmiau nurodytomis sąlygomis.

Teisingo ir veiksmingo gaminio naudojimo mes nekontroliuojame, todėl garantija taikoma tik tiekiamo gaminio kokybei. Nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas negali būti laikomi atsakingais už nuostolius, patirtus dėl netinkamo gaminio naudojimo ar laikymo. Gamintojas pasilieka teisę keisti šio duomenų lapo turinį, pavyzdžiui, dėl pasikeitusių teisės aktų, gaminio modifikacijų, techninės pažangos ar kitų priežasčių. Bet kokia informacija, kuri skiriasi nuo pateiktos šiame techninės informacijos lape, turi būti patvirtinta raštu. Kilus bet kokiems neaiškumams, kreipkitės patarimo Kilus abejonių, reikėtų kreiptis į gamintoją. Šis gaminio duomenų lapas yra privalomas ir pakeičia visus ankstesnius.